

## Caratteristiche del prodotto

- 
- Per tutte le stampanti 3D **LED / LCD / mSLA**, come AnyCubic Photon (S), Phrozen Shuffle, Epax X1, Wanhao GR1 e molti altri
- Resistenza alla trazione (47-55 MPa) / Allungamento (1-4%)
- VOC Free, odore molto basso

## Specifiche di modellazione grigia

<b>Colore:</b>	Dentale
<b>Taglia:</b>	1 litro
<b>Materiale:</b>	Polimero a base di acrilato per stampa 3D
<b>Trazione (MPa):</b>	47-55
<b>Allungamento(%):</b>	1-4
<b>Impact (J / m):</b>	18-26
<b>Durezza (Shore):</b>	86-90D
<b>Resistenza alla flessione (MPa):</b>	92-96
<b>Modulo di flessione (MPa):</b>	2100-2300
<b>HDT (° F / ° C):</b>	137,84 °F / 58,8 °C
<b>Resistenza allo strappo (kN / m):</b>	-

**Compressione(%):**

-

**Viscosità a 77 ° F / 25 ° C:**

300-370